

SIENŲ / STOGO ŠILTINIMO SISTEMA

POLIURETANSPRAY® S-303E-W PHONOSPRAY® S-904

EFEKTYVUMAS
DARBAI
SVARBU
SUSISEKITE

Renovuojamų ir naujų gyvenamujų namų sienų, mansardų ir stogų šiltinimas naudojant dvikomponentes purškiamas termoizoliacines uždarų ir atvirų porų poliuretano putas (PUR).

PoliuretanSpray® S-303 E-W yra besiūlė purškama kietoji uždarų porų putų termo/hidro izoliacinė sistema, skirta pastatų šiltinimui iš išorės arba vidaus. Uždarų porų struktūra užtikrina vandens nelaidumą (todėl šiltinant fasadą iš išorės nebūtina priešvėjinė plėvelė), tačiau yra dalinai laidi vandens garams, susidariusiems pastato viduje (todėl nebūtina garo izoliacija šiltinant pastatą iš vidaus). Šilumos laidumo koeficientas yra vienas mažiausių lyginant su kitomis šiuolaikinėmis termoizoliaciniemis medžiagomis - $\lambda = 0.022\text{--}0.030 \text{W/mK}$. Besiūlė technologija užtikrina, kad pastatas bus apšiltintas vientisa, besiūle danga ir nesusidarys šilumininiai tiltai.

Sistemoms PoliuretanSpray® S-303E yra išduotas Nacionalinis techninis liudijimas NTL-01-057-2010, o sistema PhonoSpray® ($\lambda=0.035\text{--}0.040 \text{W/mK}$) pasižymi ypač geromis garso izoliaciniemis savybėmis.

Kaip atliekami šiltinimo darbai poliuretano putomis (PUR), šiltinant gyvenamuosius namus:

Kaip ir atliekant bet kokius statybinius darbus, pirmiausiai turi būti paruoštas projektas pastato šiltinimui. Tai jums padės išvengti nesusipratimų su rangovais, žinosite, koks rezultatas bus pasiektais atlikus šiltinimo darbus.

Kietųjų poliuretano putų purškimą atlieka kvalifikuoti mūsų įmonės specialistai, tai užtikrina aukštą darbų kokybę. Poliuretano putų išpurškimui naudojama speciali proporcionavimo įranga.

Per dieną yra apšiltinama apie 100-200 m² ploto, suformuojamas pilnas dangos storis. Vienu purškimu yra suformuojamas 2-3 cm storio PUR sluoksnis (jei reikia apšiltinti sieną, pavyzdžiui, 5 cm storio izoliacija, ji bus suformuojama per 2 purškimus, kiekvienas po 2.5 cm). Nerekomenduojama palikti pilnai nesuformuoto storio kitai dienai. Todėl pastatai yra šiltinami nedideliais plotais, kad būtų užtikrintas jų pilnas storis dienos pabaigoje.

Šiltinant pastatą (stogą) iš vidaus, galima naudoti PoliuretanSpray® ir PhonoSpray® sistemų kompoziciją - pirmiausiai purškiamas PoliuretanSpray® sluoksnis (apie 3 cm), užtikrinantis drėgmės apsaugą iš išorės ir kontroliuojantis vandens garų judėjimą konstruktyve.

Ant PoliuretanSpray® užpučiamas 10-15 cm sluoksnis PhonoSpray® užtikrinantis labai gerą garo izoliaciją ir apšiltinantis konstruktyvą tokia pačia R verte, kaip ir įprastos šilumos izoliacinių medžiagų.

Prieš pradedant purkšti poliuretano putas ant pastato reikia:

- įsitikinti, kad paviršiai yra sausi;
- nuvalyti, nuimti bet kokias neprikibusias dalis;
- nuvalyti nešvarumus ir dulkes;
- nereikia lyginti plytinės sienų ar kitų nelygių paviršių (PUR praktiškai limpa prie bet kokių paviršių, naudojamų statybose).

Aplinkos sąlygos:

- aplinkos temperatūra +5-45°C;
- santykinis oro drėgnumas ne aukštesnis kaip 85%;
- dengiamo paviršiaus temperatūra ne žemesnė kaip +5°C. Jei pagrindo šilumos laidumo koeficientas yra didesnis (pvz.betono), paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10°C;
- paviršiuje neturi susidaryti rasa;
- vėjo greitis neviršija 30 km/h (8 m/s);
- nelyja.

**ŠILTINANT KONSTRUKTYVĄ POLIURETANO PUTOMIS,
JIS BUS VISIŠKAI SANDARUS!**

Gyvenamojo namo šiltinimas:

Plokščio stogo/terasos hidro ir termo izoliacija

Stogas

Perdanga

Išoriinės sienos

Grindys

Atitvarai



Kokio storio PUR reikia pastato apšiltinimui?

Lentelėje yra pateiktos keletas R vertės palyginimui:

	PUR esant $\lambda=0.022 \text{ W/mK}$	PUR esant $\lambda=0.030 \text{ W/mK}$	Kita šiltinimo medžiaga turinti $\lambda=0.040 \text{ W/mK}$
mm	R (m ² K/W)	R (m ² K/W)	R (m ² K/W)
30	1.36	1.00	0.75
40	1.82	1.33	1.00
60	2.27	1.67	1.25
60	2.73	2.00	1.50
70	3.18	2.33	1.75
80	3.64	2.67	2.00
90	4.09	3.00	2.25
100	4.55	3.33	2.50
110	5.00	3.67	2.75
120	5.45	4.00	3.00
130	5.91	4.33	3.25
140	6.36	4.67	3.50
150	6.82	5.00	3.75
160	7.27	5.33	4.00
170	7.73	5.67	4.25
180	8.18	6.00	4.50
190	8.64	6.33	4.75
200	9.09	6.67	5.00

R norminė vertė gyvenamiesiems pastatams nuo 2006 metų

SIENU / STOGO ŠILTINIMO SISTEMA

POLIURETANSPRAY® S-303E-W PHONOSPRAY® S-904

TECHNINIAI DUOMENYS

Charakteristika	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Poliutan-Spray S-303E
Tankis	LSTEN 1602	kg/m ³	34-40
Stipris tempiant	LST EN 1607	kPa	≥200
Deklaruojama šilumos laidumo koeficiente vertė, esant +10°C temperatūrai, λ_0	LST EN 12667 LST EN 13165	W/(m · K)	0.022
Deklaruojama šilumos laidumo koeficiente vertė, esant +10°C temperatūrai, po sendinimo, λ_{aged}	LSTEN 12667 LST EN 13165	W/(m · K)	0.030
Degumo klasė	LST EN 13501-1 LST EN ISO 11925-2	klasė	E
Trumpalaikis vandens sugeriamumas, esant daliniam panardiniui	LSTEN 1609	kg/m ²	≤0.5
Linijinių matmenų stabilumas po 48 h, esant +70°C temperatūrai ir 90% snytikinei drėgmei: ◆ storis ◆ ilgis ir plotis	LST EN 1604+AC	%	≤15 ≤15
Linijinių matmenų stabilumas po 48 h, esant -20°C temperatūrai: ◆ storis ◆ ilgis ir plotis	LST EN 1604+AC	%	≤1 ≤1
Vandens garų pralaidumo faktorius μ	LST EN 12086	-	80
Uždarų porų dalis	LST ISO 4590	%	≥ 90



Kodėl reikėtų rinktis purškiamas uždarų porų termoizoliacines poliuretanines putas (PUR)?

Užpurškus PUR gaunama vienalytė, neturinti jokių sujungimų termoizoliacinė danga. Taip užtikrinamas visiškas pastato sandarumas.

PUR yra viena šilčiausių šiuo metu rinkoje esančių termoizoliaciinių gaminių. Šilumos laidumo koeficientas $\lambda=0.022-0.030 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$. Vadinas, tai pačiai konstrukcijos varžai gauti, mums reikės plonesnio termoizoliaciinės dangos storio (sutaupoma statant karkasą, pamatus, kitus konstrukcinius elementus).

PUR vandens garų pralaidumo faktorius $\mu=70-80$, trumpalaikis vandens įgeriamumas nedaugiau 0.5 kg/kv. m, o ilgalaičis vandens įgeriamumas, esant visiškam panardinimui, yra ne daugiau 2%. Tai reiškia, kad projektuojant konstruktyvą dažniausiai nebūtina numatyti nei garo, nei priešvėjinės izoliacijos (o stogo šiltinimo/hidroizoliacijos atveju vandens garai nuo paviršiaus pasišalins per pačias putas (nereikia jokių kaminelių), o vanduo iš išorės nepateks į konstruktyvą).

PUR sistema izoliuotas pastatas išlaikys savo savybes ilgus metus. Pavyzdys: 28 metų senumo PUR mèginys buvo paimtas iš šliaitinio stogo Vokietijoje. Atlieki bandymai parodė, kad mèginyje nebuvo jokių žalos požymių, nėra skylių, burbuliukų, termoizoliacinė medžiagą vientisa. Tyrimą atlikęs institutas patvirtino, kad po 28 metų, šis PUR termoizoliaciinės medžiagos mèginys buvo visiškai funkcionalus ir vis dar atitiko savo deklaruotas vertes.

PUR termoizoliaciinė medžiaga yra lengva - apie 97% medžiagos sudaro dujos, tačiau PUR atsparumas gnuždymui siekia net 250 kPa. Planuojant šiltinti ir hidroizoliuoti didelius pramoninių pastatų stogus tai yra didelis privalusas. Pavyzdžiui: 1 kv.m, 10 cm storio stogo termo/hidro izoliacija svers apie 5 kg ($R=3,57$).

Degumas atitinka LR reglamentus - PoliuretanSpray® sistemos turi Broof (t1) sertifikatą stogams. Galutiniame išpildyme su gipso kartonu PUR atitinka B-s1, d0 degumo klasę. Atviros PUR atitinka E degumo klasę.

PUR atsparios ilgalaikei išorės temperatūrai nuo -30°C iki +90°C. Atlaiko trumpalaikies temperatūros apkrovos iki +250°C (www.pu-europe.eu).

Ši termoizoliacija atspari puviniui, pelēsiams, grybeliui ir pan. Jos neéda graužikai.

PUR izoliaciją gali įrengti tik apmokyti specialistai. Niekas, neturintis specialios įrangos ar patirties, neatliks šiltinimo darbų su PUR. Tai užtikrina termoizoliacines dangos kokybę ir ilgaamžiškumą. Izoliuojant sudėtingų konstrukcijų paviršius su jprastinémis termoizoliaciémis medžiagomis, dažnai nematome, ar darbai atliki sąžiningai bei kruopšciai. Nupurškus tokį patį paviršių su putomis, mes pastebésime bet kokias nepakankamai izoliuotas vietas, jei tokios ir liktų po darbų atlikimo.